



TERAZID Γ-101

Αστάρι για αυτοεπιπεδούμενες επιφάνειες

Αστάρι για σύνδεση μεταξύ κανονικών απορροφητικών επιφανειών και αυτο-επιχρίσματα ισοπέδωσης

ΣΚΟΠΟΣ

Το **TERAZIDG-101** είναι έτοιμο προς χρήση υγρό χαμηλού ιξώδους με υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Το προϊόν εξισώνει την επιφανειακή απορροφητική ικανότητα και δημιουργεί πολύ καλή πρόσφυση μεταξύ της βάσης και του Αυτοεπιπεδούμενες επιφάνειες δαπέδων NIVELOR.

Ο κύριος σκοπός του αστάρι είναι η προετοιμασία των δαπέδων τσιμέντου ή τσιμέντουάμμου για την εφαρμογή των αυτοεπιπεδούμενων επιχρισμάτων TERAZID. Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της πρόσφυσης και για την εγγύηση της ποιότητας, της εξάπλωσης και της ισοπέδωσης της επίστρωσης.

ΚΑΤΑΛΫΜΑΤΑ

- ✦ έτοιμο προς χρήση
- ✦ αυξάνει την πρόσφυση
- ✦ εξισώνει την ικανότητα απορρόφησης της επιφάνειας
- ✦ εγγυάται την ποιοτική εξάπλωση της επίστρωσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

TERAZID Γ-101 είναι σχεδιασμένο για κανονικές απορροφητικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται εξίσου σε βάσεις τσιμέντου και τσιμέντου-άμμου, οι οποίες πρέπει να είναι στεγνές, ισχυρές, απαλλαγμένες από λίπη και σκόνη.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Το περιεχόμενο πρέπει να αναδεύεται καλά πριν από τη χρήση με μηχανικό αναδευτήρα, χωρίς

πρόσθετη αραίωση. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε ένα ομοιόμορφο στρώμα με ομαλές κινήσεις χρησιμοποιώντας ρολό βαφής ή βούρτσα.

Για τη διευκόλυνση της εργασίας, το αστάρι είναι εργοστασιακά χρωματισμένο σε μπλε-πράσινο χρώμα, για να διακρίνει τα ήδη επεξεργασμένα μέρη του δαπέδου.

Το **TERAZIDG-101** πρέπει να εφαρμόζεται 24 ώρες πριν από την αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Από 0,125 kg/m² έως 0,225 kg/m², ανάλογα με το πορώδες της επεξεργασμένης επιφάνειας.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ηλεκτρικό μίξερ βούρτσα
ρολών βαφής

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ελάχιστη εικοσιτετράωρη θερμοκρασία του αέρα και της βάσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από +5°C, και η μέγιστη – όχι μεγαλύτερη από +30°C.

ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Υγρό σε πλαστικές συσκευασίες των 1 l, 5 l και 10 l.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τα χαρακτηριστικά και τα τεχνικά δεδομένα του προϊόντος, που επισημαίνονται σε αυτό το Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων, ορίζονται σε τυπική θερμοκρασία (20°C) και σχετική υγρασία (50%). Σε άλλες καιρικές συνθήκες, ο τεχνολογικός χρόνος για ορισμένες από τις διαδικασίες, που αναφέρονται παραπάνω, θα μπορούσε να είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος.

Οι πληροφορίες του προϊόντος βασίζονται στην πρακτική εμπειρία του κατασκευαστή και στις τεχνικές δοκιμές σε εξειδικευμένα εργαστήρια.

Μην αναμιγνύετε με άλλα δομικά υλικά.

Όλοι οι κίνδυνοι και οι δηλώσεις προφύλαξης σχετικά με **το TERAZIDG-101** μπορούν να ελεγχθούν στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

12 Μήνες μέσα ο αρχικά σφραγισμένες συσκευασίες και θερμοκρασία

από +5°C έως +30°C.

Προστατεύστε από το πάγωμα και το άμεσο ηλιακό φως.

www.terazid.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ TERAZID Γ-101



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα	μπλε-πράσινο
Μορφή (συγκεντρωτική κατάσταση)	υγρό
Βάση	ακρυλική διασπορά
Ώρα για ξήρανση	περίπου 24 ώρες
Πυκνότητα	1,06 γρ/cm ³
ρH	6.2
Περιεκτικότητα σε μη πτητικές ουσίες	5.27 %
Αντοχή συγκόλλησης με σκυρόδεμα	0,095 N/mm ²
Συντελεστής υδατοδιαπερατότητας - w	0,68 κλ/m ² .h0,5

Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του προϊόντος, αλλά όχι για τον τρόπο και τις συνθήκες χρήσης του. Οι πληροφορίες στο παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων είναι αξιόπιστες, αλλά μόνο εάν το προϊόν χρησιμοποιείται υπό τις αναφερόμενες καθορισμένες συνθήκες. Η ευθύνη για οποιαδήποτε άλλη χρήση

του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή διαδικασία, βαρύνει τον χρήστη.

www.terazid.com

